

314 LANKOFLUID

ADJUVANTATION



LES «PLUS» PRODUIT

- Réalisation de béton fluide
- Facilite considérablement la mise en place des bétons, sans rajout d'eau
- Maintient les résistances mécaniques
- Existe en dose pour sac de 35 kg de ciment



LES «PLUS» DÉVELOPPEMENT DURABLE

- Sans chlore



▼ SUPERPLASTIFIANT - HAUT RÉDUCTEUR D'EAU Permet la réalisation de bétons et mortiers fluides ou plastiques

PROPRIÉTÉS

Adjuvant superplastifiant des bétons et mortiers formulé à partir de polymères de synthèse.

314 LANKOFLUID permet, après incorporation à un béton ferme ou plastique, de le faire passer à l'état fluide, sans ségrégation, et sans altérer les performances mécaniques.

314 LANKOFLUID convient aux ciments de tous types (sauf ciments alumineux).

DOMAINES D'APPLICATION

- Travaux en béton, armé ou non
- Béton prêt à l'emploi
- Béton pompé
- Sols industriels
- Ouvrages à forte densité d'armatures
- Béton d'enrobage pour plancher chauffant

CARACTÉRISTIQUES

- **Aspect** : liquide brun
- **Densité** : 1,16 à 20°C
- **pH** : 11 ± 1
- **Point de congélation** : - 6°C environ

MODE D'EMPLOI

Préparation du produit

- **314 LANKOFLUID** doit être ajouté au béton à fluidifier juste avant la mise en œuvre.
- Remalaxer au moins 2 à 5 min à grande vitesse avant déversement.
- Dans le cas du béton prêt à l'emploi, incorporer le **314 LANKOFLUID** dans le malaxeur du camion porteur à son arrivée sur le chantier.

Composition des bétons

- La composition des bétons devant être fluidifiés doit être établie avec soin.
- La granulométrie doit comporter une proportion d'éléments fins plus importante que celle des bétons courants, comparable à celle des bétons pompés.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Produit à caractère basique.
- Eviter les contacts avec la peau et les yeux.
- Effet secondaire : retardateur de prise à fortes doses.
- Ne pas utiliser avec des ciments alumineux.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité.

CONSOMMATION

314 LANKOFLUID se dose par rapport au poids de ciment.

- Plage de dosage : 1 à 2 litres pour 100 kg de ciment. Le dosage exact sera déterminé après des essais de convenance.

CONDITIONNEMENT

- Dose de 350 ml.
- Bidon de 20 litres.

CONSERVATION

18 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel, des fortes températures et des sources de chaleur.

GARANTIE

- R.P. fabricant.

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

- Déclaration des Performances CE.

ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

Documentation Technique 2015 - La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur www.parexlanko.com.

ParexGroup S.A. / Département Mortiers Spéciaux - 19 place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux Cedex
Tél. (33) 01 41 17 45 45 - Fax (33) 01 41 17 19 55 - Renseignements techniques : 0 826 08 68 78

PAREXLANKO